

# PLASTOMIN

## Декоративная штукатурка для отделки стен и фасадов в системе скрепленной теплоизоляции USTA TON

### Описание:

Plastomin – декоративная минеральная штукатурка укрепленная полимером. Обладает высокой паропроницаемостью, механической прочностью и стойкостью к атмосферным воздействиям. Легок в приготовлении и нанесении. Используется для отделки стен при нанесении системы скрепленной теплоизоляцией USTA TON, на цементные, цементно- известковые штукатурки и на различные бетонные основания. Для наружных и внутренних работ. Могут поставляться в белом и пигментированном виде в заводских условиях.

### Особенности:

- Смешивается только с водой
- Укреплен полимером, способствует отличной прилипаемости без нанесения грунтовки
- Не оседает
- Устойчив к воздействию воды, морозов и плохих природных условий
- Быстро застывает и не трескается
- Технологичность применения материалов - снижены требования к подготовке основания, исключаются некоторые промежуточные технологические операции (например, финишное шпаклевание);

### Технические особенности:

Декоративная минеральная штукатурка Plastomin изготовлена на основе белого цемента, извести, и содержит в составе зернистые наполнители крупностью фракции до 2мм а также специальные добавки, которые делают раствор пластичным и удобным в работе, она отличается хорошей адгезией с основанием. Содержание специальных микроволокон дополнительно укрепляет структуру штукатурки.

Фасадная минеральная штукатурка Plastomin содержит гидрофобные соединения, которые задерживают воду на поверхности штукатурки и делают ее устойчивой к смыванию.

### Способ применения:

Подготовка поверхности

Plastomin легко прилипает как к сухой так и к мокрой поверхности. Однако основание должно быть стабильным, ровным и несущим, то есть, соответственно крепким и очищенным от слоев, которые могут уменьшить адгезию фактурной штукатурки, особенно, от пыли, грязи, извести, масел, жиров, воска, остатков масляных и эмульсионных красок. Старые слабодержащиеся малярные и штукатурные слои необходимо снять и заполнить ремонтным раствором. При необходимости уменьшения водопоглощаемо-

### Технические характеристики:

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Связующее                      | цемент            |
| Цвет                           | Белый. На заказ   |
| Жизнеспособность раствора      | Не менее 1,5 часа |
| Время открытого высыхания      | Около 20 мин      |
| Прочность на сжатие            | 5 МПа             |
| Адгезионная прочность к бетону | >0,5МПа           |
| Марка по морозостойкости       | Не менее F 35     |
| Фракция                        | max 2мм           |
| Расход сухой смеси             | 3-3,5кг/м²        |
| Расход воды                    | 5-5,5мл/25кг      |
| Температура применения         | От +5°С до +30°С  |

# PLASTOMIN

сти основания, рекомендуется применять грунт-товку Astar A.

**Приготовление:**

Раствор фасадной минеральной штукатурки Plastomin приготавливается путем высыпания всей сухой смеси из мешка в емкость с отмеренным количеством воды (5 – 5,5л на упак. 25 кг) и размешивания механическим способом до получения однородной консистенции без комков. Выждите 3 минуты и снова размешайте. Материал готов для нанесения. Готовый штукатурный раствор нужно использовать в течение 1,5 часа. В процессе работы рекомендуется время от времени размешивать раствор для получения однородной консистенции.

**Метод применения:**

Декоративная штукатурка Plastomin наносится на подготовленное, грунтованное основание толщиной слоя фактурного зерна при помощи гладкой нержавеющей терки. Излишек штукатурки снимается и перемешивается в ведре. Поверхность затирается круговыми движениями пластмассовой теркой до получения желаемой фактуры. Время открытой работы (время между нанесением штукатурки и затиркой) зависит от поглощающей способности основания, температуры окружающей среды и консистенции раствора. Следует экспериментально (для данного типа основания и данной погоды) установить максимальную поверхность, которую можно оштукатурить в одном технологическом цикле (нанесение и затирка). Минеральную фактурную штукатурку нужно накладывать методом «мокрый на мокрый», не допуская высыхания затертой партии до нанесения очередных. В противном случае, места соединений будут заметны. Технологические перерывы планируются заранее (например: в углах и изгибах зданий, под водосточными трубами, на стыке цвета и т.д.).

Во время оштукатуривания, а также при высыхания фасадной штукатурки поверхность необходимо оберегать от солнечного нагревания, воздействия ветра и атмосферных осадков.

**Чистка инструментов:**

Все использованные инструменты сразу же после применения надо промыть водой.

**Условие и срок хранения:**

Хранить в прохладном месте. Срок хранения 6 месяцев.

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. BASF оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал BASF ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

г. Алматы  
пр. Райымбека 211 А  
тел.: +7(727) 279 00 13  
факс: +7(727) 233 32 82

г. Астана  
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16  
тел.: +7(7172) 34 47 30  
факс: +7(7172) 34 38 95

г. Атырау  
пр. Азаттық 8А, офис 14, 15  
тел.: +7(7122) 99 61 37  
факс: +7(7122) 99 61 38

г. Караганда  
ул. Гоголя 31, 2 этаж  
тел.: +7(7212) 56 33 10  
факс: +7(7212) 56 33 10

