

# USTA PLASTOFIX

## Клей для теплоизоляционных плит

### Описание:

Применяется для приклеивания теплоизоляционных плит (пенополистироловые, минераловатные плиты) по бетонным, газобетонным, кирпичным и оштукатуренным поверхностям.

### Область применения:

- Для внутренних и наружных работ
- Водоморозостойкий
- По вертикальным поверхностям.
- Склеивание плит утеплителя между собой

### Технические характеристики:

Структура материала:

Содержит гранулы, минеральные наполнители синтетические добавки и особые цементы.

- Температура обрабатываемой поверхности: от +5 °C до +25 °C
  - Время отставания между перемешиванием: 3-5 минут.
  - Время работы со свежеприготовленным раствором: 2 часа.
  - Время максимальной выдержки свеженанесенного раствора в открытом виде: 10-15 минут.
  - Запрещено проводить другие работы на свежесклеенной поверхности: 48 часов.
  - Время крепления дюбелями: через 48 часа
- Цвет: Серый

### Упаковка:

25 - килограммовые укрепленные полиэтиленом, бумажные крафт - мешки.

### Подготовка основания:

Поверхность должна быть очищена от загрязнений, лакокрасочных покрытий и т.п. и обеспылена, желательно промыть под сильным напором воды. Перед нанесением необходимо удалить осыпающиеся и отслаивающиеся участки. Неровности, перепады до 15 мм можно заделать или выровнять раствором USTA SLAU. Большие неровности рекомендуется выровнять цементно-песчаным раствором с добавлением специальной добавки к раствору BINDER-5. Сильно влаговпитывающие поверхности необходимо обработать грунтовкой ASTAR-A или USTA Primer.

### Приготовление:

На 1 кг клея USTA PLASTOFIX необходимо 245-255 мл воды.

На 25 кг клея USTA PLASTOFIX необходимо 6,0- 6,4 литр воды.

Клеевой раствор готовится высыпанием сухой смеси в воду и постоянным перемешиванием до получения однородной массы. Приготовленная смесь отстает 3-5 минут затем заново перемешивается. Материал готов к использованию. Время работы с готовым раствором 2 часа.

### Применение:

Клеевой состав наносится на внутреннюю сторону плиты из пенополистирола или плиты из минеральной ваты с помощью зубчатого шпателя с размерами зубов 10x10x10. Плиты наклеиваются снизу вверх. Если поверхность неровная, клей наносится полосой по периметру и в нескольких точках в середине плиты после чего сразу же приклеивается к основанию. Для обеспечения плотного прилегания к основанию, плиту рекомендуется слегка повозить по поверхности и надавить. Через 2 дня после приклеивания плиты крепятся дюбелями. На 1м<sup>2</sup> плиты необходимо установить 4-6 шт дюбеля. Последующая штукатурка поверхности теплоизоляционных плит производится материалом USTA PLASTOREN не раньше чем за 2 дня после высыхания клея. Для этого USTA PLASTOREN наносится тонким слоем на плиту и в этот слой втапливается армирующая сетка плоской стороной шпателя, после подсыхания этого слоя поверхность можно выровнять этим же материалом толщиной до 5мм за один слой. Выровненную USTA PLASTOREN - ом поверхность можно покрыть декоративной штукатуркой USTA PLASTOMIN или шпаклевать белой шпаклевкой USTA ФИНИШ после чего поверхность покрывается вододисперсионной краской.

### Расход:

2,5 - 4 кг/м<sup>2</sup>

### Хранение:

Мешки со смесью должны храниться при температуре не ниже + 5°C в условиях

## USTA PLASTOFIX

обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения от увлажнения. Гарантииный срок хранения 6 месяцев с момента изготовления.

### Меры предосторожности:

Избегайте контакта с кожей всех материалов на цементной основе, а также разбавленных водой материалов. Если же такие материалы попали на кожу, промойте большим количеством вод

---

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. BASF оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал BASF ответственности не несет.

**Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.**

г. Алматы  
пр.Райымбека 211 А  
тел.: +7(727) 279 00 13  
факс: +7(727) 233 32 82

г.Астана  
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16  
тел.: +7(7172) 34 47 30  
факс: +7(7172) 34 38 95

г.Атырау  
пр.Азаттық 8А, офис 14, 15  
тел.: +7(7122) 99 61 37  
факс: +7(7122) 99 61 38

г.Караганда  
ул.Гоголя 31, 2 этаж  
тел.: +7(7212) 56 33 10  
факс: +7(7212) 56 33 10

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification

